

CS 125 SİLİKON MASTİK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Suya dayanıklı
- ▶ Elastik
- ▶ Dolguya uygun
- ▶ Hijyenik

TANIMI

Ceresit CS 125 geniş kullanım alanına sahip, tek komponentli, kullanıma hazır silikon mastiktir.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış kullanımlar için uygundur. Kapı-pencere (arac, metal, PVC vb.) aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapıştırma amaçlı, cam vitrin montajında; banyo ve mutfaklarda fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılır. Beton, taş, mermer gibi gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez. Bitümlü, doğal kauçuk esaslı, kloropren, EPDM veya yağ, plestifiyan, solvent sızdırabilecek yüzeylerde kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlama: Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı çekilmelidir..

Uygulama: Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açılı ile uygulama yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır. Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır. Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış sünger ile düzeltilebilir.



AMBALAJ

280 ml / Kolide 25 adet (Şeffaf, beyaz, siyah)

RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamda saklandığında raf ömrü 12 aydır.

DİKKAT

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile temas halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk :	0,94 g/ml
Uygulama sıcaklığı :	5 °C - 40 °C
Kabuk bağlama süresi :	yaklaşık 15 dakika (23 °C % 50 bağıl nem)
Ara sertleşme süresi :	5 mm/2 - 3 gün
Shore A sertliği :	yaklaşık 11
E modül (%100) :	<0,2 N/cm ²
Sıcaklık dayanımı :	-30 °C ile 120 °C arasında