

CT 137

BEYAZ ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF KAPLAMA HARCİ

TANIMI

- Sıvalı yüzeyler üzerine uygulanarak tane dokulu desen veren ve mekanik dayanımı artırma amaçlı özel olarak formüle edilmiş, beyaz çimento esaslı dekoratif kaplama harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Bina cephelerine polistren ve taş yünü ile yapılan ısı yalıtım uygulamalarında dekoratif kaplama olarak kullanılır. Beton, çimento, alçı yüzeyler, alçıtaşı tabakalar, elyaf levhalar ve sıkıştırılmış yonga levha yüzeyler üzerinde kullanılabilir. Isı yalıtım sistemlerini dış darbe ve çatlamalara karşı korur.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Isı yalıtım sistemleri ile % 100 uyumludur
- Üzeri istenilen renkte boyanabilir
- Açık hava koşullarına ve dona dayanıklıdır
- Su buharı difüzyonuna izin verir

SARFIYAT

- 2 - 2,7 kg/m²

UYGULAMA

- Yüzeyin sağlam, temiz ve kuru olduğundan emin olunmalıdır. Ceresit CT 137 dekoratif kaplama uygulaması yapılmadan önce yüzeyler Ceresit CT 16 ile astarlanmalıdır.
- Ceresit CT 137 dekoratif kaplama harcı, temiz suya mikser ile sürekli karıştırma altında yavaş yavaş ilave edilerek topaklar kayboluncaya kadar karıştırılır. Elde edilen karışım 5 dakika bekledikten sonra mikser ile kısa bir süre daha karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Önceden astarlanmış yüzeye, hazırlanmış olan harç çelik mala ile yayılır. Daha sonra yüzey kurumadan plastik mala veya sünger ile dairesel hareketler yapılarak yüzeye istenilen desen verilir.
- Her zaman yaş üstüne yaş çalışma yapılmalıdır. Geniş alanlarda çalışma yapılmadan önce yeterli ekip ve ekipmanların eksiksiz tamamlanması gereklidir. Uygulama sırasında hava ve yüzey ısı 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Uygulama ve kuruma esnasında uygulama alanının direkt güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yağmur vb. gibi etkenlerden korunması gereklidir.

DİKKAT!

- Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile alkali reaksiyon verir. Cilt ile teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile teması halinde doktora başvurulmalıdır.

○
Beyaz



TEKNİK BİLGİLER

Kimyasal yapı	: Polimer ve elyaf takviyeli, mineral dolgular içeren çimento esaslı dekoratif sıva
Karışım oranı	: 25 kg CT 137 : 5,5-5,7 litre su
Yoğunluk	: Yaklaşık 1,5 gr/cm ³
Uygulama süresi	: Yaklaşık 1 saat
Uygulama sıcaklığı	: 5°C ile 30°C arasında
Sıcaklık dayanımı	: -20°C ile 70°C arası
Betona yapışma mukavemeti	: ≥0,5 N/mm ² (28 gün)
Raf ömrü	: Kuru ve serin ortamda 12 ay

25 kg kraft torba