

## CS 25 SİLİKON MASTİK

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Hijyeniktir.
- ▶ Tek komponentlidir.
- ▶ Nemle k rleşir.
- ▶ Daimi elastikiyetini korur.
- ▶ Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

### TANIMI

Çok amaçlı kullanıma müsait, polisiloksan esaslı, nemle k rleşen tek komponentli silikon mastik.

### UYGULAMA ALANLARI

Cam, dođrama, metal, fayans, PVC ve alıřan yapı elemanlarının dolgu ve yapıştırılmasında, atlakların ve derzlerin mastiklenmesinde, yalıtımında ve tamirinde, yüksek mukavemete maruz kalan birleşim derzlerinde kullanılır. Beton, tař mermer gibi gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez. Bitümlü, dođal kauçuk esaslı, kloropren, EPDM veya yağ, plestifiyan, solvent sızdırabilecek yüzeylerde kullanılmamalıdır.

### UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı çekilmelidir.
- Kartuş ađzı kesilir. Kan l ađzı 45° aı ile uygulama yapılacak derz kalınlıđına g re kesilir. Kartuş, kartuş tabancasına yerleřtirilir. Kan l kartuş ucuna takılır. Tabanca tetiđi sıklıkla rarak  r n uygulanır.
- Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmıř s nger ile d zeltilebilir.



### SARFIYAT

1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);

�çgen derzlerde		Kare ve dikd�rtgen derzlerde	
Derz boyutları	280 ml kartuş	Derz boyutları	280 ml kartuş
5x5 mm	22,4 m	5x5 mm	11,2 m
5x10mm	11,2 m	5x10mm	5,6 m

## AMBALAJ

280 ml / Kolide 20 adet (Şeffaf, beyaz, siyah)

## RAF ÖMRÜ

Raf ömrü kuru ve serin ortamda 18 aydır.

## DIKKAT

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk :	0,91 - 1 gr/ml
Uygulama sıcaklığı :	5 °C - 40 °C
Kabuk bağlama süresi :	15 - 20 dakika (23 °C % 50 bağıl nem)
Ara sertleşme süresi :	2-3 mm/gün
Shore A sertliği :	17
E modül :	0,4 (%100)
Sıcaklık dayanımı :	-30 °C ile 120 °C arasında