



KİMYASAL ÖZELLİKLER

Potasyum Hidroksit %20	+	Benzen	+
Sodyum hidroksit %20	+	Toluen	±
Amonyak %10	+	Ev tipi deterjanlar	+
Sülfürik Asit 10%	+	Diklorometan	-
HCL %10	+	Dizel yağ	+
Deniz Suyu	+	N-metilpirolidon	-
+ dayanıklı	- dayanıksız	± yarı dayanıklı	

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİK	SONUÇ	TEST METODU
İçerik	Poliüretan prepolimer, solvent esaslı	
Su basıncına dayanım	Sızıntı yapmaz (1m su sütunu, 24 saat)	DIN EN 1928, Test A
Beton yüzeylere yapışma Sertlik (Shore A Skalası)	2,2 ± 0,2 N/mm ² >95	ASTM D 903 ASTM D 2240
Uygulama sıcaklığı	5°C ile 35°C arasında	
Kabuk bağlama	2-3 saat sonra	
Hafif yaya trafiğine dayanım	12 saat sonra	Koşullar: 20°C, %50 RH
Nihai küreşme	4 gün sonra	
Raf ömrü	Kuru ve serin ortamda 9 ay	

CEREPUR PRIMER

POLİÜRETAN SU YALITIMI KAPLAMALARI İÇİN ASTAR

TANIMI

- Şeffaf, yarı-elastik, derine nüfuz eden tek komponentli poliüretan astardır. Solvent bazlı bir üründür. Yüzey ve havanın nemıyla kürleşir.

UYGULAMA ALANLARI

- Özellikle Cerepur gibi poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri ve poliüretan mastiklerden önce; beton, hafif beton, çimento sıva master altlığı, harç, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Emici yüzeylere mükemmel yapışır
- Yüzey hareketlerini karşılayabilecek elastikiyete sahiptir
- Kolay uygulanır (rulo veya airless tabanca ile)
- Birikinti suya ve dona dayanıklıdır

SARFIYAT

- Tek kat için 200-250gr/m².

UYGULAMA

- Yüzey temiz, kuru ve taşıyıcı olmalı ve ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü artık maddeden ve hareketli parçadan tamamen arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki eski kaplama, yağ ve toz tamamen temizlenmelidir. Sivri uçlar yuvarlatılmalı, yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pahlanarak açılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeydeki çatlakların olduğu yerde V şeklinde bir kesit açılmalı ve Ceresit CS51 poliüretan mastikle doldurulmalıdır.
- Yüzeydeki nem oranı %5'i kesinlikle geçmemelidir. Yeni dökülmüş betonlar için minimum 28 gün beklenmesi gerekmektedir.
- Cerepur Primer astar, Cerepur su yalıtım kaplaması ile yapılan uygulamanın dayanıklı ve sağlam olmasını sağlar. Cerepur Primer astar emici yüzeyler için uygundur.
- Cerepur Primer astar, yüzey tamamen kaplanana kadar fırça veya rulo ile sürülür. Daha büyük yüzeylerde airless pompa ile püskürtme suretiyle uygulama mümkündür.
- Zemin mukavemetinden tam emin olunamıyorsa, iki kat Cerepur Primer uygulanması önerilir.

