

AKVARYUM SİLİKONU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Balıklar için zararsızdır
- ▶ Yüksek mukavemetlidir
- ▶ Tek komponentlidir
- ▶ UV ışınlarına dayanıklıdır
- ▶ Süper elastiktir
- ▶ Solventsizdir

TANIMI

Polisiloksan (asetoksi sistem) silikon.

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü akvaryum imalatında güvenle kullanılır.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı çekilmelidir.
- Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45° açı ile uygulama yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır. Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
- Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış-sünger ile düzeltilebilir.
- UYARI: 600 litreden daha büyük akvaryum imalatlarında mutlaka cama takviye olarak metal ya da alüminyum çerçeve kullanılmalıdır.



SARFIYAT

1 kartuş ile elde edilen uzunluk (metre);

Üçgen derzlerde		Kare ve dikdörtgen derzlerde	
Derz boyutları	310 ml kartuş	Derz boyutları	310 ml kartuş
5x5 mm	24,8 m	5x5 mm	12,4 m
5x10mm	12,4 m	5x10mm	6,2 m

AMBALAJ

RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamda 20 ay

DIKKAT

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik belgesine başvurulabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulama sıcaklığı :	5 °C ile 40 °C arasında
Kabuk bağlama süresi :	10 - 15 dk (23 °C sıcaklık ve % 50 bağıl nemde)
Ara sertleşme süresi :	1 günde ; 2,8 mm 3 günde ; 4,7 mm
E 100 modülü :	0,35 MPa
Shore A sertliği :	21