



# DX

**KENDİLİĞİNDEN  
YAYILAN HAZIR TESVİYE ŞAPI 1-10 mm**

- Her kalınlıkta hızlı kurur
- Mükemmel basınç mukavemeti sağlar
- Yerden ısıtılmalı zeminler için uygundur
- 0,5-10 mm kalınlık tek uygulamada elde edilir

## Tanımı

Sentetik katkıları içeren, yüksek basınç mukavemetine sahip, çimento esaslı, kendiliğinden yayılabilen zemin tesviye şapı.

## Uygulama Alanları

İstenilen düzgünlükte olmayan zeminlerde, her türlü PVC, halı, seramik ve masif parke uygulamalarından önce, dengeleyici ve tesviye amaçlı kullanılır. Masif parke uygulaması yapılması planlanan zeminlerde en az 3-5 mm kalınlığında uygulanması tavsiye edilir.

## Uygulama

- Thomsit DX diğer şaplarla karıştırılmamalıdır. Yeni uygulanan şapın kürleşmesi esnasında yüksek ısı ve hava akımından korunması gerekir. Zeminden ısıtılmalı sistemlerde; ısıtma 10 gün önceden devreye girmiş olmalı ve uygulama esnasında kapatılmalıdır. Uygulamadan 72 saat sonra ısıtma tekrar çalıştırılabilir.
- Şap uygulanacak zeminler yapısal olarak sağlam, temiz, çatlaksız; var ise yağ vb. kimyasallardan arındırılmış olmalıdır. Emici yüzeyler 24 saat öncesinden Thomsit R 777 Primer ile; emici olmayanlar ise Thomsit R 766 Primer ile astarlanmalı olmalıdır. Bozuk ve aşırı emici yüzeyler Thomsit R 755 veya Thomsit EP 201 ile astarlanmalıdır.
- Thomsit DX suya karıştırma altında ilave edilir ve topraklar kayboluncaya dek karıştırılır (max. 600 devir/dakika).

## Sarfiyat

1,5 kg/m<sup>2</sup> (1 mm kalınlık için)

## Ambalaj

25 kg kraft torba

## Depolama

Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılmaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır. Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir ağırlık konulmamalı, üst üste dizilerek depolama durumunda, 7 torbadan fazla üst üste konulmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

## Raf Ömrü

Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

## Dikkat

Cildi tahriş edicidir. Ciddi göz hasarları tehlikesi. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Tozları solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Çalışırken uygun koruyucu eldiven; koruyucu gözlük / maske kullanın. Yutma halinde hemen doktora başvurun; kabı veya etiketi gösterin. Uyarı, güvenlik ve atık yönetimi bilgileri malzeme güvenlik bilgi formundan incelenebilir. Tehlikelidir. Çimento içerir. Nemli ortamda yüksek alkali reaksiyon verir.



## Teknik Özellikler

Kimyasal yapı	: Mineral dolgu, sentetik katkı ve çimento içerir
Bulk yoğunluk	: 1,3 gr/cm <sup>3</sup>
Çalışma süresi	: 25 dakika
Üzerinde yürünebilirlik	: 2 saat
Eğilme mukavemeti	: > 7 N/mm <sup>2</sup> (28 gün)
Basınç mukavemeti	: > 30 N/mm <sup>2</sup> (28 gün)
Karışım oranı	: 25 kg Thomsit DX / 6,25 lt su
Kaplama için bekleme süresi	: 48 saat 72 saat (ahşap kaplama)